

SCHEDA TECNICA / - *Technical Datasheet*

MIKROFASER SUPERFLEX

Composizione / Composition : 77% PL
15% PU
8 % SP

Peso / *Weight* (+/- 5 %)dark color : **390 g/m²**

Altezza / *Width* (+/- 5%): **137 cm**

Peso / *Weight* (+/- 5 %)light color : **360 g/m²**

Spessore / *Thickness* : **0,75 mm ±0,05**

Resistenza alla Trazione Trama <i>Tensile Strength -Weft-larghezza</i> ASTM D5034-95	N/cm	380N
---	------	-------------

Resistenza alla Trazione Ordito <i>Tensile Strength -Warp-Lunghezza</i> ASTM D5034-95	N/cm	500N
--	------	-------------

Resistenza all' Allungamento Trama <i>Tensile Elongation -Weft</i> ASTM D5034-95	%	200%
---	---	-------------

Resistenza all' Allungamento Ordito <i>Tensile Elongation -Warp</i> ASTM D5034-95	%	100%
--	---	-------------

Resistenza allo Strappo Trama <i>Tensile Tear Strength-Weft</i> ISO 13937.1:1995	N	30N
---	---	------------

Resistenza allo Strappo Ordito <i>Tensile Tear Strength -Warp</i> ISO 13937.1:1995	N	50N
---	---	------------

Perdita Colore / Color fastness <i>Test asciutto / to -dry rubbing</i> ISO 105x12 10cycles	Dark color	≥3
	Light color	≥3-4

Perdita Colore / Color fastness <i>Test bagnato / to -wet rubbing</i> ISO 105x12 10cycles	Dark color	≥2-3
	Light color	≥3

Rigidità (flessibilità) <i>Stiffness (flexibility)</i> ISO 13936-1:2004	Trama-Weft	≥40mm
	Ordito-Warp	≥30mm

Istruzioni lavaggio Washing instructions	Lavaggio a 30° C; non stirare; non candeggiare con cloro; asciugatura non reversibile; appendere e asciugare in luogo fresco; divieto di lavaggio a secco. 30° C washing; do not iron; do not bleach with chlorine; non reversible drying; hang and dry in cool place; prohibition of dry cleaning
---	---

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI LOTTO DI PRODUZIONE PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO

WE RECOMMEND TESTING EACH BATCH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING
Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.